

NOMBRE DE PRODUCTO:
BASE ZINCROMATO MARTELL


DESCRIPCION: Es producto elaborado con resinas esterlinadas y pigmentos de la mejor calidad que le dan una buena adherencia, tiene secado rápido, sobre cualquier superficie de metal protegiéndola de la intemperie y la corrosión.

COMPOSICION: Resinas, solvente, secantes, óxido de hierro, carbonatos y aditivos.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION:

- 12 meses en envase cerrado si se mantiene almacenado en ambiente fresco, seco y protegido del sol directo.
- Transporte y distribución a temperatura ambiente.
- No exponer a la luz solar ni a fuentes térmicas.

CARACTERISTICAS:

PARAMETRO	ESPECIFICACION
ASPECTO	Líquido viscoso
COLOR	Verde Oscuro
ACABADO	Mate
OLOR	Característico
VISCOSIDAD (Krebs)	117 ± 12
DILUYENTE	Thinner o aguarrás
SECADO ESTIMADO	40 minutos a 25°C

PARAMETRO	ESPECIFICACION
APLICACION	Brocha o soplete
RENDIMIENTO APROXIMADO	40 m ² x galón por capa

USOS Y/O APLICACIONES:

- Para proteger superficies ferrosas, autopartes, etc.
- Buen poder cubriente.

MODO DE EMPLEO:

- Acondicionar el metal con Acondicionador de Metales "MARTELL", diluyéndolo con agua en relación 3 a 1 dependiendo del grado de oxidación de la superficie. Realizar una limpieza manual y manual mecánica.
- Limpiar la superficie con Desengrasante, para eliminar grasa, lanilla y demás contaminantes. Si existiesen imperfecciones en la superficie usar Masilla para rellenar y alisar.
- Lijar (lijas # 80 a # 220) y eliminar el polvo producido, la grasa y demás contaminantes con Desengrasante.
- Aplicar Base Zincromato Martell, el cual debe aplicarse directamente sobre la superficie.

DOSIFICACION:

- 40 – 55 % de Thinner por galón de base zincromato.

PRECAUCIONES:

- No ingerir el producto.
- Mantener lejos del alcance de los niños.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua limpia.

TIPO DE ENVASE	PRESENTACION
Lata metálica	Galón * 3.785L
Lata metálica	Frasco * 1/4 gal

NOTA: LA INFORMACION CONTENIDA AQUÍ SE OFRECE SOLAMENTE COMO GUIA DE ESTE PRODUCTO EN ESPECIFICO Y HA SIDO ELABORADO DE BUENA FE POR PERSONAL TECNICO. LAS CONDICIONES DE USO Y MANIPULACIONES PROPIAS DEL USUARIO PUEDEN IMPLICAR OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO EL USO PARTICULAR QUE SE LE DA A ESTE PRODUCTO.